



# Primer PanelTack

## Product

Simson Primer PanelTack is een 'wash primer' ter verbetering van de hechting.

## Toepassingen

Voorbehandeling van bepaalde gevelpanelen, geanodiseerd (geëloxeerd) aluminium en gelakte ondergronden (test vooraf de ondergrond op hechting en mogelijke aantasting of raadpleeg Bostik).

## Eigenschappen

- Verbetert de duurzame hechting op bepaalde gevelpanelen en op metaal.
- Snelle droogtijd: ca. 10 minuten.
- Gemakkelijke verwerking als 'wash primer': reiniger en primer in één.
- Zuinig in gebruik.

## Verbruik

Per 100 m<sup>2</sup> gevelplaat is ruwweg 1 liter Primer PanelTack nodig.

## Verwerking

Raadpleeg de Simson verlijmingstabel om na te gaan of Primer PanelTack de juiste voorbehandeling biedt voor de betreffende gevelplaat.

**Ondergrond:** Ondergrond moet visueel droog, schoon, vet- en stofvrij zijn.

**Verwerking:** Breng, direct vanuit het blik, primer aan op een droge, schone, pluis- en kleurstofvrije doek of tissue papier. Het te behandelen oppervlak in ruime banen van 10-15 cm hiermee stevig afwrijven.

Vervang het doek of papier als het vuil wordt. Voorkom verontreiniging van de primer in het blik. Schroef na gebruik altijd meteen de dop op het blik. Behandel niet meer oppervlak voor dan binnen 6 uur verlijmd kan worden. Vermijd aanraking van de voorbehandelde oppervlakken, aangezien dat de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. Verwerken van de primer en daaropvolgend de verlijming bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist, wordt afgeraden.

**Verwerkingstemperatuur:** Vanaf +5°C tot +30°C.

**Droogtijd:** Na 10 minuten droogtijd (oplosmiddel moet verdampt zijn) kan men met de applicatie van de lijm beginnen.

## Primer PanelTack

### Technische kenmerken

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Droge stofgehalte | 17%        |
| Soortelijke massa | 0,76 g/ml  |
| Vlampunt          | +9°C       |
| Droogtijd         | 10 minuten |

Kleur  
lichtgeel / transparant

Verpakking  
blik 500 ml

Artikelcode  
022111

### Opslag en stabiliteit

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 12 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking.

### Informatie aanvraag

De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)