

Garantieverklaring

UniKern® bouw compactplaten

Bovenvermelde bouw compactplaten zijn voor een termijn van 10 jaar gegarandeerd. De garantie heeft betrekking op de kleurechtheid en de vrijwaring van delaminatie gedurende deze periode.

Deze garantie geldt uitsluitend indien het geleverde binnen de Benelux grenzen is toegepast en overeenkomstig de ten tijde van de levering geldende opslag- en montagevoorschriften is gebruikt en/of verwerkt. De brochure met opslag- en montagevoorschriften is gratis verkrijgbaar bij BuildingSuits B.V. Uitgesloten zijn geringe gelijkmatige kleurveranderingen welke onder invloed van weersomstandigheden kunnen optreden. Voorwaarde is dat kleurveranderingen in alle redelijkheid op afstand waarneembaar dienen te zijn en dat de delaminatie verschijnselen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de toepassing


Aanspraak op garantie dient middels aangetekend schrijven te geschieden, binnen de termijn van 10 jaar na levering, onder nauwkeurige opgave van de geconstateerde gebreken. Om voor garantie in aanmerking te komen dient een kopie van de originele verkoopfactuur van BuildingSuits B.V. ingesloten te zijn. De schriftelijke aanspraak op garantie dient te worden gericht aan het kantooradres van BuildingSuits B.V. De aanspraak op garantie dient onmiddellijk te worden gedaan, nadat is gebleken dat de geleverde platen waarvoor deze garantie geldt ondeugdelijk bevonden worden.

Bij de beoordeling door BuildingSuits B.V. of er sprake is van een garantieverplichting geldt; dat die gebreken aan het geleverde buiten de garantie vallen, waarvan het bestaan of ontstaan niet bekend of te verwachten was op basis van hetgeen op het moment van afgifte van de garantie ter zake binnen de branche bekend was. De garantie is gebaseerd op de huidige technologie en wetenschap.


De garantie houdt in dat BuildingSuits B.V. hetgeen door haar is geleverd en niet blijkt te voldoen aan de gegarandeerde specificaties, vervangt middels de levering van nieuwe platen of de waarde van deze platen restitueert. Voor alle overige kosten die verband houden met het vervangen van de platen geldt een maximale vergoeding van 1 maal de door BuildingSuits B.V. gefactureerde waarde van deze aangetaste delen, minus een jaarlijkse pro rata vermindering van 20% zodat na 5 jaar het gegarandeerde herstellkostenbedrag nul bedraagt. De oorspronkelijke garantietermijn van 10 jaar blijft, als gevolg van een vervangende levering, in stand en wordt niet verlengd.

Op deze garantie zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van BuildingSuits B.V. van toepassing. Op grond van deze voorwaarden is BuildingSuits B.V. buiten de in de garantie neergelegde verplichtingen nimmer aansprakelijk voor welke schade, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, e.d. dan ook. Voor zover deze garantie een met de algemene voorwaarden strijdige bepaling kent, prevaleren deze garantiebepalingen.

Reinigingsadvies; Jaarlijks reinigen. Gebruik een niet schurend, oplosmiddelvrij, reinigingsmiddel voor het oppervlak. Een goede autoshampoo creëert een dun waslaagje welke algenvorming tegengaat waardoor het oppervlak langdurig mooi blijft.



Ral 6009 NT



Ral 5011 NT



Ral 5005 NT



Ral 5004 NT




Ral 3005 NT




Ral 3001 NT




Ral 2010 NT




Ral 1015




Ral 1003 NT



Uni 0133



Uni 0161



Uni 0816



Hout 3030 NT



Hout 3020 NT



Hout 3010 NT



Zink 4010 NT



Corten 4020 NT

Technisch datablad

UniKern® bouw compactplaten

UniKern® bouw compactplaten zijn opgebouwd uit door thermo hardende kunstharsen geïmpregneerde cellulosebanen. Het oppervlak is 2-zijdig voorzien van een geïntegreerde, decoratieve, UV bestendige, pigment laag in diverse kleuren en dessins. De compact platen worden onder hoge druk en temperatuur tot een homogene plaat geperst. Om de kleur van de UniKern® bouw compactplaten voor een periode van 10 jaar te kunnen garanderen is een groot deel van de collectie voorzien van een extra UV bestendige toplaag d.m.v. Nano-Techniek. Desbetreffende kleuren zijn voorzien van de toevoeging NT.

Technische eigenschappen				
Eigenschap	Waarde	Eenheid	Geteste dikte	Standaard
Gewicht	8,4	kg/m ²	6mm	
	11,2	kg/m ²	8mm	
	14,0	kg/m ²	10mm	
	16,8	kg/m ²	12mm	
Densiteit	≥ 1350	kg/m ³		EN ISO 1183-1: 2004
Dikte tolerantie	+/- 0,30	mm	3,0 ≤ d < 5mm	EN 438-2: 2005 clausule nr.5
	+/- 0,40	mm	5,0 ≤ d < 8mm	EN 438-2: 2005 clausule nr.5
	+/- 0,50	mm	8,0 ≤ d < 12mm	EN 438-2: 2005 clausule nr.5
Lengte en breedte tolerantie	+ 10 / - 0	mm		EN 438-2: 2005 clausule nr.6
Vlakheid tolerantie	8	mm/m ¹	2,0 ≤ d < 6mm	EN 438-2: 2005 clausule nr.9
	5	mm/m ¹	6,0 ≤ d < 10mm	EN 438-2: 2005 clausule nr.9
	3	mm/m ¹	10,0 ≤ d < 15mm	EN 438-2: 2005 clausule nr.9
Massa toename (100 °C water / 2 uur)	< 2	%	6mm	EN 438-2: 2005 clausule nr.12
Dikte toename (100 °C water / 2 uur)	< 2	%	6mm	EN 438-2: 2005 clausule nr.12
Thermische geleiding (100 °C water / 2 uur)	0,23	W/(m·K)	6mm	DIN 52612
Elasticiteitsmodule	> 10000	Mpa	6mm	EN ISO 178: 2003
Buigsterkte	≥ 100	Mpa	6mm	EN ISO 178: 2003
Weer- en UV bestendigheid (Xenon 3000 uur, TNO getest)	4 tot 5	Grijs schaal	6mm	EN ISO 20105-A02
Torx schroef trekweerstand	2000	N	6mm	ISO 13894-1:2000
Torx schroef trekweerstand	3000	N	8mm	ISO 13894-1:2000
Torx schroef trekweerstand	4000	N	10mm	ISO 13894-1:2000
Torx schroef trekweerstand	5000	N	12mm	ISO 13894-1:2000
Brandclassificatie, (Standaard)	D - s2, d0	Euroklasse	6mm	EN 13501-1
Brandclassificatie, (Fire Retardant)*	B - s1, d0	Euroklasse	6mm	EN 13501-1
Fabriek Productie Controle FPC	ISO 9001			EN ISO 9001

* Optioneel tegen meerprijs te bestellen.